



(2,000円)

特 許 局 (ハ)

昭和57年10月24日

特許庁長官 殿

1. 発明の名称  
ピリジン誘導体の製造法

2. 発明者  
オオサカケンゴスミヨシユウヂョウ  
大阪府大阪市東住吉区鶴里町1の102  
マエダ リョウノブ  
前田 量三 (ほか1名)


3. 特許出願人 郵便番号 541  
オオサカケンゴスミヨシユウヂョウ  
大阪府大阪市東区道修町3丁目1番地  
シカノ オサキヤ  
(172) 塩野製薬株式会社  
代表者 吉 利 一 雄

4. 代理人 郵便番号 553  
大阪市福島区豊洲上3丁目4番地  
塩野製薬株式会社特許部(電話06-458-3861)  
弁護士(4703) 岩 崎 光 隆

5. 添付書類の目録

(1) 明 細 書 /通  
(2) 要 任 状 /通  
(3) 願 書 附 本 /通  
50 001570

式 表  
第 1 号



# 19 日本国特許庁 公開特許公報

①特開昭 51-80862

④公開日 昭51.(1976) 7.15

②特願昭 50-1570

③出願日 昭49.(1974)12.24

審査請求 未請求 (全6頁)

庁内整理番号 5647 44  
7206 44 5647 44  
5647 44  
5647 44

⑤日本分類

16 E431  
J0 G133.31  
J0 H22  
J0 H24  
J0 H111.5

⑥Int.Cl?

C07D213/624  
A61K 31/44


## 明 細 書

1. 発明の名称


ピリジン誘導体の製造法

2. 特許請求の範囲


一般式(I)で示される化合物またはそのB  
オキシドに一般式(II)で示される化合物を反応  
させ、さらに必要に応じて加水分解および/または  
脱炭酸反応に付して一般式(III)で示される化  
合物またはそのB-オキシドを得ることを特徴と  
するピリジン誘導体の製造法。



(I)



(II)



(III)

(式中、Aは酸素または硫黄を表わし、Rは水素



またはアルキル基を表わし、Wはハロゲンまたは  
2位もしくは4位のニトロ基を表わし、X<sub>1</sub>および  
X<sub>2</sub>はそれぞれ水素、アルキル基または両者が結合  
して形成する脂環もしくは芳香環を表わし、Y<sub>1</sub>  
Y<sub>2</sub>およびY<sub>3</sub>はそれぞれ水素、アルキル基、アルコ  
キシ基、カルバモイル基、カルボキシ基、アミノ  
基、ニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、  
水酸基、アシルオキシ基、アシルアミノ基または  
ハロゲンを表わし、これらの任意の2置換基が結  
合して脂環または芳香環を形成してもよく、Z<sub>1</sub>お  
よびZ<sub>2</sub>はそれぞれシアノ基、カルバモイル基、カル  
ボキシ基またはカルボン酸エステル基を表わし、  
Z<sub>3</sub>は水素、シアノ基、カルバモイル基、カルボキ  
シ基またはカルボン酸エステル基を表わす。)

3. 発明の詳細な説明

本発明はピリジン誘導体の製造法に関し、その  
目的は優れた抗炎症作用、抗リウマチ作用および  
鎮痛作用を示し、医薬あるいはその合成中間体と  
して有用なピリジン誘導体を得る点にある。

本発明方法の要旨はニトロもしくはハロゲンノビ

リジン誘導体またはそのγ-オキシドにフェノール類またはチオフェノール類を反応させて、さらに必要に応じて加水分解および/または脱炭酸反応に付してフェノキシピリジン誘導体またはチオフェニルピリジン誘導体あるいはそれらのγ-オキシドを得る点にあり、下記的一般式によつて示される。



(式中、Aは酸素または硫黄を、Rは水素またはアルキル基を、Wはハロゲンまたは2位もしくは4位のニトロ基を、Xおよび

がニトロ基で置換されているピリジン誘導体またはそのγ-オキシドに、フェノール類またはチオフェノール類(II)を反応させて、得られた化合物を必要に応じて加水分解および/または脱炭酸反応に付し、一般式(III)で表わされるピリジン誘導体を得る方法を提供するものである。

本発明方法の原料化合物の一つであるピリジン誘導体またはそのγ-オキシド(I)は上記したようなマロン酸基をピリジン環の任意の位置に有し、さらにハロゲンまたはニトロ基で置換されているが、その上に同一または相異なる1~2個のアルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソブチル基など)で置換されていてもよいし、ピリジン環がベンゼン環のような芳香環またはシクロペンタン環もしくはシクロヘキサン環のような脂環と縮合していてもよい。反応させるフェノール類またはチオフェノール類(II)はアルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソブチル基など)、アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ基など)、カル

特開 昭51-80882(2)

Xはそれぞれ水素、アルキル基または両者が結合して形成する脂環もしくは芳香環を、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>およびY<sub>3</sub>はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシ基、カルバモイル基、カルボキシ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、水酸基、アシルオキシ基、アシルアミノ基またはハロゲンを、これらの任意の2置換基が結合して脂環または芳香環を形成してもよく、Z<sub>1</sub>およびZ<sub>2</sub>はそれぞれシアノ基、カルバモイル基、カルボキシ基またはカルボン酸エステル基を、Z<sub>3</sub>は水素、シアノ基、カルバモイル基、カルボキシ基またはカルボン酸エステル基を置換する。) )

すなわち、本発明は一般式(I)で示されるように、その一方もしくは両方のカルボキシ基がシアノ基もしくはカルバモイル基で置き換えられたりエステル化されていてもよいマロン酸基またはそのマロン酸のα位がアルキル基で置換されていてもよいマロン酸基を有し、かつその任意の位置がハロゲン(例えば、臭素、塩素、碘素など)で置換されているかまたはその2位もしくは4位

バモイル基、カルボキシ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、水酸基、アシルオキシ基(例えば、アセチルオキシ、プロピオニルオキシ、ブチルオキシ基など)、アシルアミノ基(例えば、アルキルアシルアミノ、無機炭酸アシルアミノ、アリールアシルアミノ基など)およびハロゲン(例えば、塩素、臭素、碘素、弗素など)から選ばれる同一または相異なる1~3個の置換基を有していてもよい。またベンゼン等の芳香環または、シクロヘキサン、シクロペンタンなどの脂環を縮合環として有していてもよい。

本発明方法は塩基性物質(例えば、水酸化アルカリ、~~水酸化アルカリ~~、炭酸アルカリ、炭酸水素アルカリ、酢酸アルカリなど)の存在下あるいは不存在下にピリジン誘導体またはそのγ-オキシド(I)にフェニル化合物(II)を縮合させるとにより実施される。反応は通常無溶媒下あるいは不活性溶媒(例えば、ピリジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ニトロベンゼン、メタノール、エタノ

ールなど)中、室温ないし溶媒の沸点程度の温度において実施される。なお、フェノール類を反応に供する場合には触媒として酸化第二銅、銅粉などの金属触媒を用い反応を促進することを考慮してもよい。また液状の原料化合物を用いる場合には反応溶媒とかなきせることも可能である。

上記反応工程により得られたフェノキシピリジン誘導体、フェニルチオピリジン誘導体あるいはそのエーオキシドはさらに必要に応じて加水分解反応および/または脱炭酸反応に付される。

ここで行われる加水分解反応はニトリル化合物、アミド化合物またはエステル化合物を対応するカルボン酸に変換する際に通常用いられる方法を踏襲すればよく、水またはその他の含水溶媒中で、酸(例えば、塩酸、硫酸、臭化水素酸、酢酸など)またはアルカリ(例えば、水酸化アルカリ、炭酸アルカリ、炭酸水素アルカリなど)を用いて室温または加熱下に行われる。

脱炭酸反応はマロン酸基の一方のカルボキシ基の脱離を所望する場合に実施される。場合によつ

例えば、カルシウム、マグネシウム、バリウムなど)、その他アルミニウム塩などに常法に従つて変換することができる。

本発明の目的化合物であるピリジン誘導体およびそのエーオキシド(I)ならびにその塩類は優れた抗炎症作用、抗リウマチ作用および鎮痛作用を示し、医薬またはその中間体として有用な化合物である。これらを医薬として使用するときは、錠剤、カプセル剤、粉剤などとしての経口投与または注射剤、坐薬、塗布薬などとしての非経口投与のいずれの方法も採用しうる。

以下実施例において本発明方法の実施態様を示す。

#### 実施例1

ジエチル(2-メチル-2-(6-ニトロ-3-ピリジル)マロネート)2.2g、4-イソブチルフェノール1.2gおよび炭酸カリウム粉末6.5gをジメチルホルムアミドに懸濁し、かきまぜながら130℃で6時間反応させる。溶媒を留去後残渣に氷水を加えベンゼンで抽出する。抽出液を

特開 第51-80882(3)  
ては、上記加水分解処理に際して脱炭酸反応が同時に進行し、改めて脱炭酸処理をする必要がない場合もあるが、加熱などの常套手段によりカルボキシ基/個の脱離が容易に行なわれる。

なお、原料化合物としてエーオキシドを用いるがエーオキシドを目的化合物としない場合は各工程の前後で適宜還元し対応するピリジン誘導体に変換することを考慮すればよく、また逆にエーオキシドを所望する場合は適宜酸化反応に付せばよい。またベンゼン環上あるいはピリジン環上の置換基が縮合反応、加水分解および脱炭酸処理により影響を受ける場合は処理前における保護基の導入あるいは処理後の再修飾など通常の化学反応で用いられる方法により所望する目的物を得ることができる。

かくして得られたピリジン誘導体またはそのエーオキシドがカルボキシ基を有する場合は、さらに分離、精製または製剤化などの種々の目的に応じて、これを適当なアルカリ金属塩(例えば、ナトリウム、カリウムなど)、アルカリ土金属塩(

10%水酸化ナトリウム水溶液および水で洗浄後乾燥し溶媒を留去する。油状残渣をシリカゲルカラムクロマトに付し30%ベンゼン/ヘキサン、60%ベンゼン/ヘキサン、67%ベンゼン/ヘキサンおよび20%エーテル/ベンゼンよりジエチル(2-メチル-2-(6-(4-イソブチルフェニルオキシ)-3-ピリジル)マロネート)1.8gを得る(収率63%)。mp<sub>12</sub> 145-165℃。

本品を20%水酸化カリウム水溶液90mlとエタノール90mlの混液に溶解し室温で30分間放置する。エーテルを留去後残渣に少量の水を加えエーテルで洗浄する。活性炭で処理後塩酸でpH4に調整し、エーテルで抽出する。抽出液を水洗、乾燥後溶媒を留去し2-メチル-2-(6-(4-イソブチルフェニルオキシ)-3-ピリジル)マロン酸1.4gを得る。本品を80℃水浴上で30分間加熱後希炭酸水素ナトリウム水溶液に溶解しエーテルで洗浄する。塩酸でpH4に調整後エーテルで抽出し抽出液を水洗、乾燥後エーテルを留去

すると油状物 10.8g が得られる。シクロヘキサン/ヘキサンより結晶化し、さらにエーテル/ヘキサンより再結晶すると mp 77~78℃ の結晶として 2-(6-(4-イソプロピルフェニルオキシ)-3-ピリジル)プロピオン酸 2.9g が得られる。

#### 実施例 2


ジエチル〔2-メチル-2-(6-クロロ-3-ピリジル)マロネート 7.1g、フェノール 20.2g、炭酸カリウム粉末 4.3g および酸化銅二酸 0.71g をピリジン 40ml に懸濁し、かきまぜながら 160℃ で 16 時間反応させる。冷却後、濾過し、残渣をベンゼンで洗浄し、濾液およびベンゼン洗液を合し、溶媒を留去する。残渣にベンゼンを加え、10% 水酸化ナトリウム水溶液、水、10% 希塩酸および水で順次洗浄し、乾燥後溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトに付しベンゼンで溶出、溶媒を留去するとジエチル〔2-メチル-2-(6-フェノキシ-3-ピリジル)マロネート 5.3g を油状物として得る。本品を以下実施例 1 と同様に処理すると 2-(6-フェノ

参照 51-80862(4)

キシ-3-ピリジル)プロピオン酸の油状物 3.7g を得る。ヘキサン/エーテルより結晶化および再結晶をすると mp 72~74℃ を示す。

#### 実施例 3-7

実施例 1 または 2 と同様にして下記の化合物を得る。なお、 $Y_1$ ,  $Y_2$  および  $Y_3$  の例は  $4-Cl$  とはベンゼン環の 4 位をクロロ基が置換していることを表わし、同様に  $X_1$  および  $X_2$  側ではピリジン環上の置換基を表わす。-A- 側においては例えば 2-O はピリジン環の 2 位がエーテル結合をしていることを表わす。融点の欄においては例えば  $CaH_2O$  はカルシウム塩 2 水和物を表わす。



(以下余白)

実施例	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	A	$X_1$	$X_2$	R	融点 (°C)
1	H	H	H	2-O	H	H	H	96-97
2	H	H	H	2-O	H	H	H	92-94
3	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
4	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
5	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
6	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
7	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
8	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
9	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
10	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
11	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
12	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
13	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
14	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
15	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
16	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
17	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
18	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
19	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
20	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
21	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
22	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
23	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
24	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
25	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
26	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
27	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
28	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
29	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
30	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
31	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
32	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
33	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
34	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
35	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99

36	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
37	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
38	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
39	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
40	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
41	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
42	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
43	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
44	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
45	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
46	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
47	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
48	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
49	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
50	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
51	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
52	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
53	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
54	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
55	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
56	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
57	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
58	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
59	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
60	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
61	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
62	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
63	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
64	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
65	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
66	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
67	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
68	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
69	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
70	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
71	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99
72	H	H	H	2-O	H	H	H	98-99

特開 昭51-80862(5)

△前記以外の発明者

キシロゲン ヒロシノゲン  
大阪府岸和田市東ヶ丘町808の55  
ヒロセ カフ  
広瀬 己

73	24-ベンゾ	H	6-0	H	H	3	Me	1205~1215
74	2-Me	3-Me	3-Me	2-0	H	4	Me	1255~1265
75	3-Me	4-Me	5-Me	2-0	H	4	Me	1265~1275
76	2-Me	3-Me	5-Me	6-0	H	3	Me	1285~129
77	2-Me	4-Me	5-Me	6-0	H	3	Me	1335~134
78	2-Me	4-Me	6-Me	6-0	H	3	Me	1355~136
79	3-Me	4-Me	5-Me	6-0	H	3	Me	1355~136

上記表中で用いられる番号は下記の意味を要する。

Me:メチル基    Me:メチル基    Et:エチル基  
Ac:アセチル基    Ar:アリール基    d:分断点  
Cat:カルシウム塩    Al:アルミニウム複合体

HN-2-HN [e]

# 手続補正書

（意見書に代えて）

昭和51年3月15日

特許庁長官 殿

1 事件の表示 昭和50年特許願第 1570 号

2 発明の名称

ポリシロキサン体の製造法

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 大阪府大阪市東区道修町3丁目1番地

名称 (192) 堀野製薬株式会社

代表者 吉 利 一 雄

4 代理人

住所 大阪市福島区鶯洲5丁目1番4号 住所表示変更届出済

堀野製薬株式会社 特許部

(電話06-458-5861)

氏名 弁理士(6703) 岩 崎 光 雄

△拒絶理由通知の日付 昭和51年 月 日(発出日)

5 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

△補正の内容

(1)明細書ノ1頁5行目と6行目の間に次の文を挿入する。

「該化合物のカルシウム塩/水和物は $\eta$ /46~48を示す。」

(2)明細書ノ2頁4行目の「実施例3-79」を「実施例3-85」に訂正する。

(3)明細書ノ3頁の表に実施例79に就いて、第4頁に示す「実施例80~85」を挿入する。

(4)明細書ノ3頁下から5行目と4行目の間に、「Pr:プロピル基    Bu:ブチル基」を挿入する。

(5)明細書ノ3頁下から3行目と2行目の間に、下記の文を挿入する。

「実施例86-87

実施例ノまたは2と同様に反応処理し下記の化合物を得る。

2-(2-フェノキシ-4-ピリジル)プロピオン酸N-オキシド  $\eta$ 100~107℃(分解)。



2-(6-(4-クロロフェノキシ)-3-ピ  
リシル)プロピオン酸N-オキシド。mp 86~  
87℃。

(以下余白)

特開 昭51-80862(6)

80	4-1-P,	H H	6-0	H H	3	M.	89~91
81	4-P,	H H	6-0	H H	3	M.	82-83, C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O / 48~50
82	4-1-B,	H H	6-0	H H	3	M.	112~113
83	4-3-B,	H H	6-0	H H	3	M.	67~71
84	4-B,	H H	6-0	H H	3	M.	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O / 40~42
85	2-1-B,	H H	6-0	H H	3	M.	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O / 4~19 (d)

上